



PREMIO
MERCURIO D'ORO®

DOCHEM

LINEA AGA

Scheda Tecnica: AGA 303 REPELLENTE TENACE

Aggiornamento: 13/06/2015 Rev. 2

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

Linea protettivi

AGA 303 REPELLENTE TENACE

Protettivo antimacchia, antiolio e antisporco utilizzabile in corrispondenza di piazze, marciapiedi, officine, parcheggi (in presenza di traffico pesante).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Componenti principali	Miscela di resine fluorurate
Solvente	Acqua
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Da trasparente a paglierino
Peso specifico.	1 kg/l
pH	Neutro
Confezione	1 – 5 – 10 l
Resa	100/200 ml/m²

TIPO D'INTERVENTO

Protettivo AGA 303 è un prodotto repellente tenace monocomponente idrofobizzante a base di resine fluorurate, per qualsiasi tipo di pavimentazioni e su qualsiasi supporto assorbente esposte all'azione di degrado atmosferico, dell'imbrattamento e dell'inquinamento. Il prodotto è idoneo per qualsiasi tipo di materiale lapideo, di media o alta porosità. L'applicazione conferisce un'elevata resistenza su traffico pesante e riduce l'assorbimento dell'acqua senza alterare il colore del supporto. AGA 303 appartiene ad una nuova classe di prodotti frutto di una ricerca mirata, che ha portato all'ottenimento di molecole fluorurate recanti "opportuni e specifici" gruppi funzionali in grado di legarsi, selettivamente, alle diverse superfici, conferendo ad esse, in modo duraturo, proprietà di idro-oleorepellenza, antimacchia, antigelivo e antivegetativo. Il prodotto è totalmente traspirante e resiste a graffi ed abrasioni.

APPLICAZIONE

- ◆ A pennello in più mani fino a totale saturazione



- ◆ Con un rullo a pelo corto su supporti perfettamente sgrassati e asciutti



- ◆ Applicare il prodotto uniformemente su superficie asciutta e pulita, mediante irrorazione, spray (airless)



- ◆ Per assicurare una completa saturazione si consigliano più applicazioni con un intervallo di 30minuti.



N. B.: Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardo all'impatto ecologico e all'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.



PREMIO
MERCURIO D'ORO®

DOCHEM

LINEA AGA

Scheda Tecnica: AGA 303 REPELLENTE TENACE

Aggiornamento: 13/06/2015 Rev. 2

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con solvente nitro o acetone. Si raccomanda di intervenire subito dopo l'utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indossare guanti e mascherine antisolvente.

AVVERTENZE

Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti vetrate.

NORMATIVA

Permeabilità al vapore acqueo secondo le norme DIN 52615.

Questo prodotto è classificato come non pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 14-03-03; pertanto la Scheda di Sicurezza è disponibile solo su richiesta.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza o il nostro servizio tecnico.

PRECAUZIONI

Operare a temperature $> 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e in ambienti accuratamente aerati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessaria proteggere le superfici attigue onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

AGA 303 opaco può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature $< 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e nei preventivi lavori.

- ◆ Il prodotto deve essere formulato con resine fluorurate e avere la caratteristica dell'invisibilità, traspirabilità e della tenuta su forte traffico.
- ◆ Il prodotto può essere applicato su ogni tipo di supporto lapideo assorbente e non creare sbiancamenti. Deve avere caratteristiche di: Antimacchia, oleorepellente, antigelivo e antivegetativo.
(Tipo AGAS 303 opaco).

Caratteristiche generali:

- ◆ A base di resine fluorurate
- ◆ Peso specifico 1 kg/l

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.